

SECRETARÍA DE MARINA  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
CARÁCTER: INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS MODALIDAD: ELECTRÓNICA  
INVITACIÓN: 040 REQ.- 734 ECO.- ABAS7013  
NÚMERO DE LA CONVOCATORIA IA-13-312-013000999-T-400-2024

**Núm. Partida:** 1  
**Medidas:** 1810 mm de largo x 814 mm de ancho x 150 mm de espesor  
**Composición:** 100% poliéster  
**Garantía Técnica:** 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.  
**Modelo:** GOB/SEM/18181415  
Hecho en México  
**Marca** ACOLSA.

Línea de atención al consumidor para su cotejo Tel: 5547741510 ext. 403  
Link para cotejo <https://acolsa.mx/especificaciones2/>



#### Características del producto

COLCHÓN INDIVIDUAL, FABRICADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 20KGM3 MÍNIMO CON DIMENSIONES DE 1810 MM DE LARGO Y 814 MM DE ANCHO X 150 MM DE ESPESOR; CON TRATAMIENTO BACTERICIDA E IGNIFUGO. CON 0.0 SEGUNDOS DE POSLUMINISCENCIA, FORRADO CON TELA FRESCA CAPITONADA 100% POLIÉSTER CON ESPESOR DE 12.57 MM MÍNIMO Y UNA MASA MÍNIMA DE 550G/M2+/-3% LAS TAPAS EN COLOR BLANCO Y GRIS Y EN CAJONERA COLOR GRIS CON UNA COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN URDIMBRE DE 630 N+/-3% Y 360N+/-3% EN TRAMA, CON SOLIDECES AL LAVADO CON UN CAMBIO DE COLOR MÍNIMO DE 4 Y CON UNA TRANSFERENCIA AL COLOR DE MÍNIMO 4, SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE CON UNA TRANSFERENCIA DE COLOR MÍNIMO DE 4 EN HÚMEDO Y SECO Y SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR ACIDO CON UN CAMBIO DE COLOR MÍNIMO DE 4-5 Y UNA TRANSFERENCIA DE COLOR MÍNIMO DE 4-5, UNA SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO CON UNA CAMBIO DE COLOR MÍNIMO DE 4-5 Y UNA TRANSFERENCIA DE COLOR MÍNIMO DE 4-5, SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ CON UN CAMBIO MÍNIMO DE 4-8 EN 20 HORAS DE EXPOSICIÓN, REFORZADO EN TODAS SUS COSTURAS CON RESISTENCIAS MÍNIMAS (LADO SUPERIOR 265N, COSTADOS 265N, LADO INFERIOR 186N)

CUMPLE CON LA NORMA CALIFORNIA TB129 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE INFLAMABILIDAD PARA COLCHONES PARA USO EN EDIFICIOS PÚBLICOS.

Prohibida la reproducción total o parcial. Este documento es propiedad de Abastecedora de Colchones y Accesorios, S.A. de C.V. La información contenida en el mismo no puede ser modificada o alterada.

Versión 1/2024

Vigencia de la ficha: 2024 a 2025

Abastecedora de Colchones y Accesorios, S.A. de C.V.  
Emiliano Zapata No.Ext.75 Local C01 Col. Portales Norte Localidad Benito Juárez, CDMX CP.03303  
Tel. 4774-1510 al 19 [www.acolsa.mx](http://www.acolsa.mx)

Especificaciones Técnicas del hule espuma

Prueba	Método	Unidades
Densidad	NMX-E-261-CNCP-2014	20KGM3 mínimo

Especificaciones Técnicas de la tela capitonada

Prueba	Método	Unidades
TRATAMIENTO IGNÍFUGO	NMX-A-190/2-INNTEX-2009	0.0 SEGUNDOS DE POSLUMINISCENCIA
ESPESOR	NMX-A-091-INNTEX-2000	12.57 MM MÍNIMO
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	MÍNIMA DE 550G/M2+/-3%
COMPOSICIÓN	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% POLIÉSTER

Especificaciones Técnicas de la tela cajonera gris

Prueba	Método	Unidades
COMPOSICIÓN	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% POLIÉSTER
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	URDIMBRE: 630 N+/-3% TRAMA:360N+/-3%
SOLIDEZ AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO DE COLOR MÍNIMO DE 4 TRANSFERENCIA AL COLOR DE MÍNIMO 4
SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE	NMX-A073- INNTEX-2005	TRANSFERENCIA DE COLOR MÍNIMO DE 4 EN HÚMEDO Y SECO
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO	NMX-A-065-INNTEX-2005	CAMBIO DE COLOR MÍNIMO DE 4-5 TRANSFERENCIA DE COLOR MÍNIMO DE 4-5
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO	NMX-A-065-INNTEX-2005	CAMBIO DE COLOR MÍNIMO DE 4-5 TRANSFERENCIA DE COLOR MÍNIMO DE 4-5
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	CAMBIO MÍNIMO DE 4-8 EN 20 HRS DE EXPOSICIÓN
REFORZADO EN SUS COSTURAS	ASTM-1683-11	RESISTENCIAS MÍNIMAS LADO SUPERIOR: 265N COSTADOS: 265N LADO INFERIOR: 186N

Prohibida la reproducción total o parcial. Este documento es propiedad de Abastecedora de Colchones y Accesorios, S.A. de C.V. La información contenida en el mismo no puede ser modificada o alterada.

Versión 1/2024

Vigencia de la ficha: 2024 a 2025

Abastecedora de Colchones y Accesorios, S.A. de C.V.  
Emiliano Zapata No.Ext.75 Local C01 Col. Portales Norte Localidad Benito Juárez, CDMX CP.03303  
Tel. 4774-1510 al 19 www.acolsa.mx

### Cumplimiento Normativo

Normas con las que cumplen los bienes:

- NMX-E-261-CNCP-2014,
- NMX-A-190/2- INNTEX-2009,
- NMX-A-084-INNTEX-2015,
- NMX-A-091- INNTEX-2000,
- NMX-A-3801-INNTEX-2012,
- NMX-A-059/2- INNTEX-2008,
- NMX-A-105-C06-INNTEX-2015,
- NMX-A073- INNTEX-2005,
- NMX-A-065-INNTEX-2005 y
- NMX-A-105-B02-INNTEX-2010,
- CALIFORMA TB129,
- NMX-A-1833/1-INNTEX- 2015,
- ASTM-1683-11.

### Recomendaciones de cuidado

#### Instrucciones de Cuidado

Limpiar con un trapo húmedo con agua a 30°C

Con jabón o detergente

Remover el exceso con un trapo seco en la sombra

No usar cloro

No planchar

No utilice solventes o corrosivos para limpiar.

No cepillar



No utilice solventes y/o corrosivos para limpiar



Para limpiar, frote con un trapo húmedo



Para secar, retire el excedente con un trapo seco



No cepillar

Prohibida la reproducción total o parcial. Este documento es propiedad de Abastecedora de Colchones y Accesorios, S.A. de C.V. La información contenida en el mismo no puede ser modificada o alterada.

Versión 1/2024

Vigencia de la ficha: 2024 a 2025

Abastecedora de Colchones y Accesorios, S.A. de C.V.

Emiliano Zapata No.Ext.75 Local C01 Col. Portales Norte Localidad Benito Juárez, CDMX CP.03303

Tel. 4774-1510 al 19 [www.acolsa.mx](http://www.acolsa.mx)